

# PERFORMANCE - CINTRABLE

## COLLAGE INTERIEUR



### DESSCRIPTIF

#### Définition

Panneau contreplaqué cintrable, composé de 3 ou 5 plis croisés en bois exotique.

#### Composition

Classe de service 1 (ENV 1995.1).

#### Classe de collage

Milieu sec : Classe 1 (EN 314-2).

#### Finition

Classement des parements II / III (EN 635-2).  
Pré-ponçage grain de 80.

### CERTIFICATIONS



Panneau marqué CE destiné à un usage général ou non structural (attestation de conformité niveau 4).

### DOMAINES D'EMPLOI

Emplois non structuraux.

Flexply est destiné à être revêtu d'un parement décoratif appliqué avec les colles traditionnelles sur le panneau déjà mis en forme.

#### Industrie

Emballage, stands, caravanes, camping-cars...

#### Bâtiment

Tous types de locaux intérieurs d'habitation ou recevant du public.

Construction : coffrages perdus.

Agencement : habillage de colonnes, création de fausses colonnes décoratives et arrondis d'escalier, plinthes, comptoirs, banquettes d'accueil...

#### Meuble

Meubles meublants, meubles de cuisine, mobilier de collectivités ou de bureau.

Tous types de meubles avec formes arrondies.

### MISE EN ŒUVRE

Se conformer aux règles de l'art.

#### Stockage

Les panneaux seront stockés à plat dans un endroit sec et bien ventilé.

#### Mise en forme

Très simple pour un résultat impeccable.

Mise en forme sur ossature (par vissage) ou en lui donnant une forme autoportante par contre-collage de plusieurs panneaux (selon l'épaisseur finale souhaitée) sur un gabarit ou un moule.

#### Finition

Pour les finitions liquides, prévoir une bonne préparation de fond sur le panneau en forme.

### FORMATS – EPAISSEURS\*

Epaisseurs en mm	Formats en cm
05-07	250 x 122 fil long
05-07	122 x 250 fil travers



### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

RAYON DE COURBURE MINIMAL	
Epaisseur en mm	Rayon en mm
05	120
07	150

