

L'enduit Promat® est un enduit à haut rendement.

Description du produit

L'enduit Promat® est un enduit pour la finition des joints sous forme de poudre blanche qui retient le plus longtemps possible l'eau de gâchage.

Avantages

- Très bonne adhérence aux surfaces maçonnées et en béton
- Retient l'eau de gâchage le plus longtemps possible
- Applicable à la machine
- Peut être appliqué sans primer ou humidification préalable
- Bonne adhérence aux surfaces très absorbantes

Applications principales

- Obturation et lissage de joints entre plaques et de petites ouvertures dans cloisons et plafonds
- Enduisage de joints, angles, têtes de vis ou agrafes
- Enduisage pelliculaire de toute la surface de la plaque

Certificats et avis

- Testé dans différentes constructions suivant les normes nationales et européennes : NBN, EN

Transport et stockage

- Les sacs doivent être stockés dans un environnement sec et à température normale, à l'abri du gel et de la chaleur.
- Le temps de stockage est de 6 mois dans l'emballage original.
- Bien refermer les sacs après chaque utilisation.

Dimensions et poids - emballage

Sacs en papier de 20 kg.

Sécurité à l'emploi

Une fiche de sécurité pour le produit conformément aux prescriptions de la Directive européenne est disponible sur demande.

- Appliquer le produit dans des zones bien ventilées.
- Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- Maintenir hors de portée des enfants.



Mise en œuvre et traitement

- Le support doit être solide, dépoussiéré et sec. Toute trace de peinture, tapisserie, huile, graisse ou cire doit être éliminée. Il y a parfois lieu de poncer et de dépoussiérer les surfaces entièrement.
- La poudre doit être mélangée à l'eau propre jusqu'à obtention d'une pâte onctueuse.
- Appliquer à la spatule ou au couteau à enduit.
- Au niveau des joints entre plaques, des angles rentrants et sortants des cloisons et plafonds, il est recommandé d'utiliser une bande en papier de verre afin d'augmenter la résistance à la fissuration du joint.
- La largeur du joint entre plaques ne peut pas dépasser 3 mm.
- La bande en papier doit être intégrée dans une première passe. Ensuite, laisser sécher et faire une seconde passe plus large. Une fois l'enduit sec, poncer afin d'obtenir une finition lisse.
- Les têtes de vis doivent être enduites et égalisées au moins deux fois.

Caractéristiques	Enduit Promat®
Couleur	Blanc
Utilisation	± 250 g/m ² ± 350 g/m ² (1 ^{ère} couche, pose de la bande en papier, 2 ^{ème} couche) ± 1000 g/m ² (couche pelliculaire)
Application	A l'intérieur (sauf dans les locaux très humides)
Température d'application	> 5°C

Les valeurs contenues dans ce tableau sont des moyennes indicatives. Si certaines caractéristiques sont critiques pour l'application, nous conseillons de consulter Promat.